

Standardprogramm VISCO- Schaum ISOTONIC®

Standard Programme VE - Foam ISOTONIC®

Mindestnutzbreite: 2030 mm

| Type | Farbe | Brutto- RG 1* | Netto- RG 1* | Block- höhe 2* | Stauchhärte 3* | Zug- festigkeit | Dehnung beim Bruch | Mindest- eindruck- härte 4* | |
|----------|----------------|---|---|----------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---|-----|
| Type | Color- Code | Gross density [kg/m ³] | Piece density [kg/m ³] | [mm] | Compression load deflection [kPa 40%] | Tensile strength [kPa] | Elongation at break [%] | Indentation load Deflection [N bei 40 %] | |
| VE 40015 | weiss | 90 | 40 | 37 | 800 | 1,5 | 90 | 40 | 79 |
| VM 50021 | gelb | 15 | 50 | 47 | 800 | 2,1 | 40 * | 80 * | 155 |
| VE 62010 | beige | 81 | 62 | 59 | 800 | 1,0 | 30 | 90 | 66 |

1* Toleranz Raumgewicht: +/- 3 kg/m³

2* Toleranz Blockhöhe : +/- 30 mm

3* Toleranz Stauchhärte: +/- 20 %

4* Toleranz Mindesteindruckhärte: +/- 20 %

* Vorgaben in 2005, in aktuellen Prüfberichten wird Parameter nicht mehr angegeben